H-Parket, Modrá 1979, 15500 Praha 5
Tel. +420 732 816697, Fax +420 246082243
Email: info@h-parket.cz , www.h-parket.cz

Cedr červený – West red cedar

1. Název a čeleď

– mezinárodní název: West red cedar
– latinský název: Thuja plicata
– čeleď: borovicovité

2. Výskyt – obchodní názvy – dostupnost

– výskyt: Pobřeží Pacifiku, Amerika, Kanada
– hlavní obchodní názvy:
Francie – Thuja, Thuja geant
Velká Británie – Rotzeder, Arbor vitae
Německo – Lebensbaum, Riesenlebensbaum
USA – Giant cedar, Canoe-cedar, Shinglewood, Western red cedar K. anthotheca.

3. Popis dřeva

– běl: skoro bílý
– jádro: červený nebo růžovo-bronzoví
– vlákno: přímé

4. Charakteristika:

Fasádní profily z červeného cedru nabízejí množství možností a rozmanitost na dokončení různých architektonických stylů. Cedr všem projektů vtiskne pečeť krásy a prestiže. Je to dřevo s unikátní rozměrovou stabilitou a přirozenou odolností vůči hnilobě. Neobsahuje pryskyřici, málokdy se objeví zdravý suk a to vše z cedru dělá vynikající materiál na Vaší fasádu.

Podle normy EN 350 – 2 patří červený cedr do 2. třídy odolnosti.

5. Barva dřeva: červenohnědá

Povrchová úprava:
Červený cedr není nutné povrchově upravovat. I po letech je stabilní a získává stříbrnou patinu.
Při požadavku na stálou barvu je doporučeno ošetřit červený cedr transparentním lakem.

6. Technické vlastnosti:

Hustota při vlhkosti 12% :	330 – 460 kg / m3
Hustota v čerstvém stavu:	0,55 g/cm3
Pevnost v tlaku:	35 N/mm2
Modul elasticity:	70 – 80 N/mm2
Pevnost v ohybu:	55 N/mm2

7 Použití:

West red cedr fasádní
dřevo na obklad staveb, pohledové dekorativní stěny domů, pergoly.
Hustota dřeva 340 – 460 kg/m3
Třídění dřeva : Clear
Toto třídění pro obložení stěn a stropů je přirozené nejen pro privátní bydlení ale i pro ostatní komerční aplikace , všude tam , kde je požadovaná kvalita. K dispozici je uměle vysušený .